

बी नामातीय सितिस्थापीका

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

Hiperchromim 200 es una barra con espesor de capa de cromo de 20 µm, que puede garantizar un rating 10 después de 150 horas y un rating 9 después de 200 horas. Demostrado según norma ISO 9277 (test en niebla salina neutra).

Rating Elevado

Respecto a los resultados conseguidos en evaluación (ISO 10.289)

150 HORAS RATING 10 Y 200 HORAS RATING MÍNIMO 9 EN NIEBLA SALINA NEUTRA.

Caracteristicas

Diametros > 20 mm, capa mínima 14 µm, tolerancia f8 Diametros < 20 mm, capa mínima 20 µm, tolerancia f7 Chrome layer 20 µm min, tolerancia f7 Dureza capa de cromo HRC 66-69 (HV 0,1 / HV 850-1000)


Rugosidad: Ra max. 0,20 µm

Una barra de acero temprada a inducción y cromada generalmente viene corte a medida y luego trabajada segundo dibujo; la elaboración mecánica tiene lugar, en la mayor parte de los casos, a ambas las extremidades, por un largo variable.

Esta elaboración es hecha difícil por la dureza de la capa fuerte. Es posible evitar esta dificultad adoptando el Temple a Zonas, realizando es decir, a lo largo del largo de la barra, una secuencia de zonas fuertes a inducción alternada con otras no tempradas.

Gracias a esta técnica las áreas, a las extremidades del trozo, que debbono ser trabajadas de máquina son dejadas sin temple y quedan por lo tanto fáciles de trabajar. Obviamente hace falta conocer en antelación el dibujo de los trozos y unir de ello alguno conjunto hasta alcanzar el largo total de una barra.

El Temple a Zonas



Del punto de vista metalúrgico esta práctica es decididamente mejor que el recocido localizada después de temple a inducción, aunque la operación es ejecutada antes del cromado.

Después del cromado no es posible reconocer las áreas que no han sido forjadas a inducción; por consiguiente hace falta dejar una incisión en correspondencia de la sección de canto y, si las dos extremidades de trabajar no son mismo largo, un marcaje identificará la extremidad más larga.

La tolerancia sobre el largo de la zona templada es -0 + 10 mm.

El temple a zonas no condiciona la geometría de la barra o la calidad de la superficie cromada

OUITO:

MATRIZ:



Ammob Atthéadha

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

Resistencia a corrosión muy alta

Ofreciendo muy altos niveles de calidad para satisfacer necesidades extremas: Soporta una prueba de 200 horas en spray de sal neutral, de acuerdo a ISO 9227, obteniendo un ranking alto de ISO 10.289: Rating ≥ 9

Test de Resistencia a Corrosión

Llevado a cabo por el Departamento de Calidad de Stelmi y laboratorios independientes

DIÁMETROS, CAPA DE CROMO Y TOLERANCIA Diámetros de hasta 20mm, Capa de cromo de 14 μm min., Tolerancia f8 Diámetros de más de 20mm, Capa de cromo de 20 μm min., Tolerancia f7

200 horas en Spray de Sal Neutral Rating de 9 mínimo

TEST DE LABORATORIO de acuerdo a ISO 9227 (NSS) Resultados de evaluación de acuerdo a ISO 10.289

DIÁMETROS > 20mm	
DIAMETROS > 2011111	
RECTITUD	Mejor que 0,5/2000m
TOLERANCIA	De acuerdo a ISO f7
FALTA DE REDONDÉZ	Dentro de 1/2 del campo de tolerancia
ASPEREZA DE SUPERFICIE	Ra < 0,2 μm Rt < 3 μm max
DUREZA CAPA DE CROMO	HRC 66-69(HV 0,1/HV850-1000)
GRADOS DE ACERO	CK 45, 18MnV5 / 20MnV6 42MnV7, 45MNV1 38MNVS6, 42CrMo4
DUREZA DE INDUCCIÓN	CK 45/50 45MnV1, 20MnV6 38MnVS6, 42CrMo4

LAS BARRAS DE STELMI SON COMPLETAMENTE CROMADAS HASTA LAS PUNTAS



बी नामातीय सितिस्थापीका

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

Cuando usarlas

Cuando un servicio de presión específica es muy alto o hay un riesgo de dañar la superficie de barras cromadas por choques o abrasiones, se recomienda usar barras cromadas endurecidas por inducción.


En este caso la cubierta de cromo recibe un mejor soporte por el material base endurecido, por ende es menos delicado.

Cual elegir


Para la vara de pistón de un cilindro hidráulico, una dureza de 54-55HRC (HV557-613) para la superficie que yace bajo la cubierta de cromo es suficiente.

Estos niveles de dureza son alcanzables con grados de acero como UNI C43 o DIN Ck45.

En caso de presión específica muy alta como las dadas en sistemas de rodaje de bola como Ball Bushing, es necesario que la dureza alcance 60 HRC (HV 697). En este caso un grado de acero como UNI C50, el cual posee HV 700-750, es necesario. Para las varas sujetas a altos grados de estres mecanico y para los cuales la fuerza de impacto es importante, el grado de acero templado 42CrMo4 (SAE 4140) endurecido por inducción es necesario.



Se usan inserciones de cerámica para girar; con estas inserciones la piel cromada y el endurecimiento por inducción deberian ser eliminados. No use lubricacion incluso si las temperaturas generan vueltas rojizo apagado, el shock térmico puede destruir las inserciones. Una vez que la capa de inducción endurecida es eliminada, la mecanización puede ser completada con herramientas convencionales y enfriamiento.



En el diseño de componentes, la reducción de sección en las areas maquinadas debe ser lo suficientemente grande para no involucrar la capa endurecida; las roscas en particular no deben colocarse dentro de la capa endurecida por inducción.

Grado de	Dureza de Acero		
Acero	HRC	HV	
UNI C45 UNI C50 42 CD4 20Mn V6 38Mn V6	53,2 - 60 56 - 64 55,2 - 61,9 42 - 48 46 - 54	580 - 660 700 - 750 620 - 750 410 - 485 455 - 580	



A mundo litileántico

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

MATERIAL: DOM

Calidad Stelmi: Todos los tubos son controlados al 100% sea de parte del operador, a bordo máquina, sea de parte del Quality Officer para averiguar ausencia de defectos superficiales y respeto de la tolerancia.

Composición Química:

Tubos trefilados a frío soldados EN 10305-2					
ACERO	%C	%Mn	%Si	%P	%S
E355SR	≤0,20	≤1,55	≤0,50	≤0,020	≤0,010

Características Mecánica:

DOM Tubos trefilados a frío soldados EN 10305-2						
ACERO	Límite de Enervamiento	U.T.S.	Alargamiento	Resiliencia a -20°C Joules(10x10)		
E355SR	RP 0,2 MPa >520	RmMPa >600	% >22	longitudinal ≥27		

Características Mecánica:

Tubos trefilados a frío soldados EN 10305-2 alesados y redoblados				
Especificación de fabricación	EN 10305-2 (ex-DIN2393)			
Rettilineitá	1,0 mm/1000 mm			
Excentricidad (tolerancia espesor)	+ / - 3-5% del espesor nominal			
Tolerancia D.I.	H8			
Rugosidad superficial interna	Ra < 0,2 μm // Rt <3 μm			
Portanza de la superficie interior	> 60% a 0,17 µm de profundidad			
Dureza superficial interna	HB 190-245			
Largo de fabricación	5-10m			



A mundo Aldréndico

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

Dimensiones Estándar:

Dimensiones Estándar DOM tubos de estiramiento en frío EN 10305-2 rebanados y pulidos en rodillo			Tolerancia	
I.D.	O.D.	W.T.	V or / no	
mm	mm	mm	Kg/m	
25,00	35,00	5,00	3,70	
38,10	44,45	3,18	3,23	
38,10	47,62	4,76	5,03]
38,10	50,80	6,35	6,96	
40,00	50,00	5,00	5,55	
40,00	52,00	6,00	6,80	
40,00	55,00	7,50	8,78	
44,45	57,15	6,35	7,95	
44,45	63,50	9,53	12,67	
45,00	55,00	5,00	6,16	
50,00	60,00	5,00	6,78	
50,00	62,00	6,00	8,28	
50,00	65,00	7,50	10,63	
50,80	60,32	4,76	6,52	ir S.A.
50,80	63,50	6,35	8,95	H8
55,00	65,00	5,00	7,39	
55,00	70,00	7,50	11,55	
57,15	63,50	3,18	4,72	
57,15	69,85	6,35	9,94	
57,15	76,20	9,53	15,65	
60,00	70,00	5,00	8,01	1
60,00	72,00	6,00	9,76	
60,00	75,00	7,50	12,48	1
63,00	73,00	5,00	8,38	
63,00	75,00	6,00	10,20	1
63,00	78,00	7,50	13,03	1
63,50	69,85	3,18	5,22	1
63,50	73,02	4,76	8,01	
63,50	76,20	6,35	10,93	
63,50	82,55	9,53	17,14	
65,00	75,00	5,00	8,63	
65,00	80,00	7,50	13,40	
69,85	82,55	6,35	11,93	
70,00	80,00	5,00	9,24	
70,00	82,00	6,00	11,24	
70,00	85,00	7,50	14,33	
75,00	85,00	5,00	9,86	



A mundo Aldréndico

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

Dimensiones Estándar:

I.D. mm	O.D. mm	W.T. mm	Kg/m	Tolerancia
			15.25	
75,00 76,00	90,00 85,72	7,50 4.76	15,25 9,50	
76,20	,	4,76	12,92	
76,20 76,20	88,90 95,25	6,35 9.53	20.13	
80,00		5,00	10,48	
80,00		6,00	12,72	
80,00		7,50	16,18	
80,00	·	10,00	22,18	
82,55		4,77	10,26	
82,55		6,35	13,91	
82,55		7.94	17,70	
82,55		9,53	21,62	H8 A®
85,00		5,00	11,09	III A
85,00		7,50	17,10	
88,90	98,42	4,76	10,99	
88,90	101,60	6,35	14,91	r S.A.
88,90	107,95	9,53	23,11	
90,00	100,00	5,00	11,71	
90,00	105,00	7,50	18,02	
90,00	110,00	10,00	24,65	
95,00	110,00	7,50	18,95	
95,25	107,95	6,35	15,90	
100,00	110,00	5,00	12,94	
100,00	112,00	6,00	15,68	
100,00	115,00	7,50	19,87	
100,00		10,00	27,11	
100,00	125,00	12,50	34,66	
101,60	114,30	6,35	16,90	
101,60	117,48	7,94	21,44	
101,60	120,65	9,53	26,09	
105,00	115,00	5,00	13,56	H9
105,00		7,50	20,80	Цо
107,95		6,35	17,89	H8
107,95	127,00	9,53	27,58	
110,00	120,00	5,00	14,17	H9
110,00	·	7,50	21,72	
110,00	130,00	10,00	29,58	H8
114,30	127,00	6,35	18,88	



A mundo Aldréndico

TUBOS LAPEADOS A FRIO SOLDADO EN10305-2 ALESADOS Y REDOBLADOS H8 PARA CILINDROS HIDRAULICOS

Dimensiones Estándar:

I.D. mm	O.D. mm	W.T. mm	Kg/m	Tolerancia
114,30	133,35	9,53	29,07	H8
115,00	130,00	7,50	22,65	
115,00	140,00	12,50	39,28	
120,00	130,00	5,00	15,41	H9
120,00	135,00	7,50	23,57	H8
120,00	140,00	10,00	32,04	110
120,00	145,00	12,50	40,82	
125,00	135,00	5,00	16,02	H10
125,00	140,00	7,50	24,49	
125,00	145,00	10,00	33,28	
125,00	150,00	12,50	42,37	H8
127,00	139,70	6,35	20,87	
127,00	142,87	7,94	26,39	
127,00	146,05	9,53	32,05	
130,00	140,00	5,00	16,64	H10
130,00	145,00	7,50	25,42	r S.A.
130,00	150,00	10,00	34,51	H8
139,70	152,40	6,35	22,86	
139,70	158,75	9,53	35,04	
140,00	150,00	5,00	17,87	H10
140,00	155,00	7,50	27,27	
140,00	160,00	10,00	36,97	
140,00	165,00	12,50	46,99	
150,00	160,00	5,00	19,10	H10
150,00	165,00	7,50	29,12	
150,00	170,00	10,00	39,44	
152,40	165,10	6,35	24,85	
152,40	168,28	7,94	31,38	
152,40	171,45	9,52	38,02	Н8
160,00	180,00	10,00	41,90	
160,00	185,00	12,50	53,15	
170,00	190,00	10,00	44,37	
180,00	200,00	10,00	46,83	